



Ref. RA.ISO.38.M3838

Rejilla moldeada malla abierta, RA
ISO38M3838

Rejillas fabricadas mediante las normas ASTM D2583-07; ASTM D790-07e1; ASTM D638-08; ASTM G154-06; ISO 4589-2.

La cantidad de material de refuerzo es de 30% a 35% del peso total.

La resina standard es del tipo isoftálico con retardante de propagación de fuego – Resina IFR 25.

Grado de propagación de fuego ≤ 25 mediante la norma ASTM E-84.

Todos los productos tienen aditivo Inhibidor de UV e antioxidantes.

PROPIEDADES	VALORES	
H	38,00 mm	
A	38,00 mm	
B	38,00 mm	
C	30,00 mm	
D	30,00 mm	
E	7,00 mm	
F	5,00 mm	
Peso (teórico)	19,30 Kg/m ²	
Superficie abierta	68,00 %	

TIPO DE SUPERFÍCIE	DISPONIBILIDAD
G - Arena (sílice)	Normalmente en stock
C - Cóncava	Normalmente en stock
S - Lisa	Solo con orden